

Dichtungskennwerte nach DIN 28090-1, AD-Merkblatt B7, DIN V 2505, ASME-Code

DIN 28090 Teil 1 (9/95) (DIN E 2505 Teil 2)											AD-Merkblatt B7 DIN V 2505		ASME-Code			
P ₁	Dicke h _D	σ _{VU}	σ _{VO}	m	σ _{BO}						b _D : h _D	k ₀ x K _D	k ₁	m	y	y
[bar]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]							[N/mm]	[mm]		[psi]	[N/mm ²]
					20°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C						
10	1,0	8	85	1,3	85	85	85	85	85	80	10 : 1	8 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1160	8
	1,5	8	70	1,3	70	70	70	70	70	65	6,7 : 1	8 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1160	8
	2,0	8	62	1,3	62	62	62	62	62	57	5 : 1	8 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1160	8
16	1,0	10	85	1,3	85	85	85	85	85	80	10 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
	1,5	10	70	1,3	70	70	70	70	70	65	6,7 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
	2,0	10	62	1,3	62	62	62	62	62	57	5 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
25	1,0	12	85	1,3	85	85	85	85	85	80	10 : 1	12 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1740	12
	1,5	13	70	1,3	70	70	70	70	70	65	6,7 : 1	13 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1885	13
	2,0	13	62	1,3	62	62	62	62	62	57	5 : 1	13 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1885	13
40	1,0	16	85	1,3	85	85	85	85	85	80	10 : 1	16 x b _D	1,3 x b _D	2,5	2320	16
	1,5	18	70	1,3	70	70	70	70	70	65	6,7 : 1	18 x b _D	1,3 x b _D	2,5	2610	18
	2,0	18	62	1,3	62	62	62	62	62	57	5 : 1	18 x b _D	1,3 x b _D	2,5	2610	18

m Der m-Faktor ist ein Wert zur Beschreibung der Mindestflächenpressung im Betriebszustand. Es gibt bisher keine unumstrittene Prüfvorschrift. Der m-Faktor entzieht sich einer eindeutigen Betrachtungsweise und ist abhängig von der Dichtheitsklasse, der Temperatur und der Einbaufächenpressung. Im Rahmen des Brite EuRam Forschungsprojektes wurden für GR-Qualitäten als Durchschnittswerte m-Faktoren zwischen 1,3 und 3,8 gefunden. Es liegt im Ermessen des Anwenders, auch mit anderen Faktoren zu rechnen (z.B. m = 2).

m Die m-Faktoren aus DIN 28090 und ASME-Code sind unterschiedlich definiert, daher weichen die Zahlenwerte voneinander ab.

Bitte beachten: Mit diesem Datenblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version erhalten Sie produktbezogen unter www.frenzelit.com oder direkt von uns. Die Ermittlung der Kennwerte erfolgt an Standardmaterial unter Laborbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.