

# TechInfo 2

## Lagerfähigkeit Frenzelit Dichtungsprodukte (Plattenmaterial)

### Empfohlene Lagerbedingungen gemäß ISO 2230

- Raumtemperatur der Lagerräume < 25°C
- Luftfeuchtigkeit < 65% rel. Feuchtigkeit
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Lagerprinzip „FIFO“ „First In – First Out“

### Empfehlung für novaphit®-, novaflon®- und novamica®-Produkte

Lagerdauer: unbegrenzt

### Empfehlung für novapress®-, novatec® und novaform®-Produkte

Wegen geringer Anteile elastomerer Bindemittel in faserverstärkten Hochdruckdichtungen ist die exakte Einhaltung der o.g. Lagerbedingungen empfohlen.

Die Empfehlungen sind durch Langzeituntersuchungen hinsichtlich wichtiger dichtungstechnischer Eigenschaften ermittelt und abgesichert worden.

Lagerdauer novapress®- und novatec®-Produkte und novaform®: 5 Jahre

**Bitte beachten:** Insbesondere bei einer Erhöhung der optimalen Temperatur von 25°C um 10°C über einen längeren Zeitraum, muss mit einer Verkürzung der Lagerdauer um 50% gerechnet werden.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Anwendung? Unsere Anwendungstechnik Dichtungen hilft Ihnen weiter:  
dichtungen@frenzelit.de, Phone: +49 9273 72-140

Status: Mai 2018