

TechInfo 9

Maßtoleranzen Isolationsplatten

In Anlehnung an DIN 28091-1 gelten für Lieferungen von isoplan® Platten folgende Toleranzen

Nennmaße der Plattendicke	≤ 1 mm	> 1 mm
Zulässige Abweichung vom Nennmaß (Maßtoleranz)	± 0,1 mm	± 10 %
Höchstwert des Dickenunterschiedes innerhalb einer Platte (Formtoleranz)	0,14 mm	± 7 %

Beispiel für die Lieferung von Dichtungsplatten mit einer Dicke von 5,0 mm:

Innerhalb der Lieferung dürfen sämtliche Dicken zwischen 4,5 mm bis 5,5 mm vorkommen. Dagegen darf an jeder einzelnen Platte dieser Lieferung die Dicke an der dicksten Stelle um nicht mehr als 0,7 mm von der Dicke an der dünnsten Stelle abweichen. Eine Platte darf also z.B. 4,5 mm bis 5,2 mm dick sein, eine andere 4,8 mm bis 5,5 mm.

Nennmaß Breite x Länge	Nach Herstellerangabe, z.B. 1000 x 1000 mm
Grenzabmaße ¹	Nennmaß ist Mindestmaß (nur Plus toleranzen sind zulässig)

Bei anwendungstechnischen Fragen unterstützen wir Sie gerne:

dichtungen@frenzelit.de, Phone: +49 9273 72-140

Status: Februar 2014

Seite 1

Frenzelit GmbH
Postfach 11 40
95456 Bad Berneck
Deutschland
Phone +49 9273 72-0
Fax +49 9273 72-221
info@frenzelit.com
www.frenzelit.com

 **Frenzelit**
creating hightech solutions

DICHTUNGEN

TECHNISCHE TEXTILIEN

KOMPENSATOREN

ISOLATIONEN

NEUE MATERIALIEN