

Bestätigung der Ausblassicherheit nach VDI 2200 (Ausgabe 06/2007)

Produkt: novaflon® 300 2,0 mm


Prüfnorm: VDI-Richtlinie 2200 (Ausgabe Juni 2007)

Prüfbedingungen:

Anfangsflächenpressung $Q_{\min(L0,01)}$:	18 MPa
Auslagerungstemperatur :	150 °C
Auslagerungszeit :	48 h
Restflächenpressung nach Auslagerung:	12,6 MPa (step 1)
reduzierte Flächenpressung:	5 MPa (step 2)
Prüfmedium:	Stickstoff

Testdurchführung:

Die Prüfung wurde in einer Universalprüfmaschine durchgeführt. Nach Beaufschlagung der Temperatur bei einer gleichzeitig definierten Steifigkeit von 500 kN/mm über den gesamten Temperaturzyklus, wurde die Prüfapparatur auf Raumtemperatur abgekühlt. Anschließend wurde die Leckagerate bei der verbleibenden Flächenpressung in ansteigenden Innendruckschritten ermittelt (step 1). Die Flächenpressung wurde auf 5 MPa reduziert und erneut die Leckagerate bei ansteigendem Innendruck gemessen (step 2).



Ergebnis:


Der Dichtungswerkstoff novaflon® 300 erweist sich als ausblassicher im Sinne der VDI 2200 (06-2007).

Bad Berneck, 20.10.2015

Frenzelit Werke GmbH



i.A. Andreas Will
 Leiter Entwicklung Dichtungen



i.V. Marco Schildknecht
 Leiter Anwendungstechnik Dichtungen

