

Dichtungskennwerte nach DIN 28090-1, AD-Merkblatt B7, DIN V 2505, ASME-Code

DIN 28090 Teil 1 (9/95) (DIN E 2505 Teil 2)										AD-Merkblatt B7 DIN V 2505		ASME-Code			
P ₁	Dicke h _D	σ _{VU}	σ _{VO}	m	σ _{BO}					b _D : h _D	k ₀ x K _D	k ₁	m	y	y
[bar]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]						[N/mm]	[mm]		[psi]	[N/mm ²]
					20°C	100°C	200°C	300°C	400°C						
1	1,0	< 10	360	1,3	360	300	200	150	150	10 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
	1,5	< 10	300	1,3	300	250	200	150	150	6,7 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
	2,0	< 10	300	1,3	300	200	180	150	150	5 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
	3,0	< 10	200	1,3	200	150	130	100	100	3,3 : 1	10 x b _D	1,3 x b _D	2,5	1450	10
5	1,0	17	360	1,3	360	300	200	150	150	10 : 1	17 x b _D	1,3 x b _D	2,5	2465	17
	1,5	20	300	1,3	300	250	200	150	150	6,7 : 1	20 x b _D	1,3 x b _D	2,5	2900	20
	2,0	25	300	1,3	300	200	180	150	150	5 : 1	25 x b _D	1,3 x b _D	2,5	3625	25
	3,0	35	200	1,3	200	150	130	100	100	3,3 : 1	35 x b _D	1,3 x b _D	2,5	5075	35
10	1,0	30	360	1,3	360	300	200	150	150	10 : 1	30 x b _D	1,3 x b _D	2,5	4350	30
	1,5	35	300	1,3	300	250	200	150	150	6,7 : 1	35 x b _D	1,3 x b _D	2,5	5075	35
	2,0	44	300	1,3	300	200	180	150	150	5 : 1	44 x b _D	1,3 x b _D	2,5	6380	44
	3,0	60	200	1,3	200	150	130	100	100	3,3 : 1	60 x b _D	1,3 x b _D	2,5	8700	60

σ_{VU} Ermittelt bei Leckageklasse L_{1,0}

m Der m-Faktor ist ein Wert zur Beschreibung der Mindestflächenpressung im Betriebszustand. Es gibt bisher keine unumstrittene Prüfvorschrift. Der m-Faktor entzieht sich einer eindeutigen Betrachtungsweise und ist abhängig von der Dichtheitsklasse, der Temperatur und der Einbaufächenpressung. Im Rahmen des Brite EuRam Forschungsprojektes wurden für FA-Qualitäten als Durchschnittswerte m-Faktoren zwischen 1,3 und 3,8 gefunden. Es liegt im Ermessen des Anwenders, auch mit anderen Faktoren zu rechnen (z.B. m = 2).

m Die m-Faktoren aus DIN 28090 und ASME-Code sind unterschiedlich definiert, daher weichen die Zahlenwerte voneinander ab.

Bitte beachten: Mit diesem Datenblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version erhalten Sie produktbezogen unter www.frenzelit.com oder direkt von uns. Die Ermittlung der Kennwerte erfolgt an Standardmaterial unter Laborbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.